


Termék megnevezése:	Isolflex Soft alátétfólia	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Mérete, kiszerezése:	1,5m*50fm-75m ² /tekercs	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Kétszeresen (a hőszigetelés és a fólia, valamint a fólia és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető szerkezetekben, a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható alátétréteg.	
Anyaga:	Mindkét oldalán vízzáró bevonattal ellátott, polietilén-szövet alapú tetőfólia	

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Tekercshossz	EN 1848 - 2	50m (-)0%
Tekercsszélesség	EN 1848 - 2	150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Egyenesség	EN 1848 - 2	< 30 mm/10m
Egységsúly	EN 1849 - 2	100g/m ² (-20g; +10g)
Tűzvédelmi osztálybasorolás	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Vízzáróság	EN 1928	W1
Párafékező képesség (Sd)	EN 1931	20 m (±)30%
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	400N/5cm (±)15% / 370N/5cm (±)15%
Szakítószil. változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	max 45 % / max 45 %
Nyúlás (Hossz / Kereszt)	EN 12311-1	15-20 % / 15-20 %
Nyúlás változás - öregítés után (Hossz/Kereszt)	EN 12311-1	30% / 30%
Továbbszakító erő (Hossz/Kereszt)	EN 12310-1	110N (±)30 % / 100N (±)30%
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	(-)10°C
Hőállóság		(+)70°C
UV-állóság		max. 1 hónap

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Száras körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, páratól védetten.

Jótállás, szavatosság:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A tetőfóliát - beépítését követően - a lehető legrövidebb időn belül (max. 2 hét) el kell takarni, de a végleges tetőfedés elkészültéig is kiegészítő (pl. PE fólia) takarás alkalmazása javasolt a belső terek nedvesség elleni védelme érdekében. A Masterplast Kft. nem vállal felelősséget a kivitelezés szakaszában a tetőfólia beázásából eredő károkért és azok járulékos következményeiért. Az időjárási körülmények miatt, vagy gondatlanságból keletkező sérüléseket eltakarás előtt javítani kell!

Vonatkozó előírások, specifikációk:
MSZ EN 13859-1, Alátét héjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006), Tervezési és alkalmazási útmutató - (Masterplast Group Zrt., 2007)

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1272/2008/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!